Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

PISCINAS AL CLOROCAUCHO



DESCRIPCION

Pintura en medio disolvente de buena calidad, formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho puras para el pintado de piscinas de obra nueva, o que ya hayan sido pintadas con pintura a base de clorocaucho

PROPIEDADES

Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y a los productos químicos utilizados normalmente en el tratamiento del agua de las piscinas; así como buena cubrición, rendimiento, aplicación, secado y propiedades antialgas en la película de pintura.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de piscinas de obra nueva, o ya pintadas con una pintura a base de clorocaucho, cuando se desee aplicar la calidad del clorocaucho en la piscina.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores: Blanco y Azul Intenso.
Acabado: Liso y mate.
Nivelación: Buena.
Adherencia: Excelente.
Brochabilidad: Buena.
Secado: 25 ± 15 minutos 25 ± 8ºC.
Repintado: 5 horas mínimo.
Viscosidad: 90 +/- 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/-10ºC (UNE 48.076).
Densidad: 1,56 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura: 7,5 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento:
7-11 m^2 / lt y mano.
5-7 m^2 / Kg y mano.
Dureza: Excelente.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con Disolvente Clorocaucho o Disolvente Universal.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar el polvo, los desconchados, etc. y siempre deben estar las superficies completamente secas antes de pintar. Pintadas: con esta pintura o con otra de calidad clorocaucho, eliminar las partes en mal estado y limpiar y dejar secar la superficie.
Con pintura al agua, aplicar encima nuestra pintura acrílica al agua para piscinas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajando con Disolvente Clorocaucho (15-20%) y una segunda mano con un 5%

aproximadamente. Se aplica a brocha, rodillo o pistola, evitando las paredes calientes o el pleno sol para asegurar una aplicación correcta.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Para diluir el producto, emplear solamente nuestro Disolvente Clorocaucho.
Después de pintar se debe esperar 3-4 días mínimo antes de llenar la piscina.

PRESENTACION

Disponible en envase de 5 Kg y 20 Kg.
Color: Blanco y Azul.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 20/10/14